



## FICHA TECNICA MORTERO BASICO

### COMPOSICIÓN QUIMICA

Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	30-35%
SiO <sub>2</sub>	60-65%
Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	<3.5%

Refractariedad	≥1.690 °C
Temperatura de uso	≥1.280 °C
Modulo de ruptura	
110°Cx24h	≥1
1200°Cx3h	≥3

Vida Útil: 12 meses desde fecha de fabricación.