



## FICHA TECNICA CONCRETO REFRACTARIO ICCH 60-65 45-50

ITEM	CONCRETO MOLDEABLE RESISTENTE AL DESGASTE	CONCRETO MOLDEABLE ALTA RESISTENCIA ALCALIS
Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> ≥ %	60-65	45-50
SiO <sub>2</sub> ≤ %	30	45
Densidad g/m <sup>3</sup>	2.45	2.3
Resistencia a la Compresión (Mpa) 110°C 1100°C	40 60	35 40
Modulo de Ruptura (Mpa) ) 110°C 1100°C	7 8	5 6
Tasa de cambio lineal	0 ~ 0.5	0 ~ 0.5
Max Temperatura de Trabajo	1600 °C Min	1400 °C Min
Resistencia	1790 °C	1690 °C

Proveedores de Industria y Minería

Av. Cerro Los Cóndores 9901- Fax 56 2 5204926 - Fono 56 2 5204900 – Santiago - Chile  
E-Mail : [comchile@comercialchile.cl](mailto:comchile@comercialchile.cl) - Pag.Web [www.comercialchile.cl](http://www.comercialchile.cl)